



---

# ARDEX E 95

## Zušlechťující přísada do spárovacích hmot

---

Příměsná kapalina do cementových  
spárovacích hmot

ARDEX FS

spárovací hmota pro jemné a úzké spáry

ARDEX BS

spárovací hmota pro široké a úzké spáry

ARDEX GK / ARDEX FK

rychlospárovací hmoty

K tvorbě

flexibilních a vodoodpudivých spár

---

Ardex Baustoff GmbH  
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40  
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021  
Fax 0043/2754/2490  
E-mail: office@ardex.at  
Internet: www.ardex.at



Ardex Baustoff, s.r.o.  
Kamenická 2  
616 00 Brno  
tel.: 541 249 922  
fax: 541 213 962  
E-mail: ardex@ardex.cz  
Internet: www.ardex.cz

# ARDEX E 95

## zušlechťující přísada do spárovacích hmot

### Oblast použití:

#### Produkt je určen pro vnější i vnitřní použití.

Zušlechťení cementových spárovacích hmot, jako: ARDEX FS spárovací hmota pro jemné a úzké spáry ARDEX BS spárovací hmota pro široké a úzké spáry ARDEX GK/FK rychlospárovací hmota pro spárování dlažeb a obkladů z keramiky, skla, přírodního kamene, zvonivky, loupáných desek, fasádních pásků a skleněných tvárníc. Dává spárovacím hmotám flexibilitu a vodoodpudivost, zvyšuje přídržnost na hranách.

Je vhodný zvláště jako dodatečné opatření u podkladů, které je nutno chránit před vlhkostí, v koupelnách, sprchách, sanitárních místnostech, kuchyních, na balkonech a terasách, fasádách, na deformovatelných podkladech, jako sádrokarton, dřevotřískové desky, na podlahových topeních a na pracujících podkladech, jako je nový beton.

### Druh výrobku:

Vodou ředitelná umělopryskyřičná disperze bez rozpuštědel.

### Zpracování:

Použijte čisté míchací nádoby!

ARDEX E 95 smícháme s vodou v následujících poměrech:

ARDEX E 95 : vodě

1 : 1	pro	ARDEX GK ARDEX FK ARDEX BS
-------	-----	----------------------------------

směsi cementu s pískem

1 : 2	pro	ARDEX FS
-------	-----	----------

Malty, obohacené ARDEXem E 95 lze lehce gumovou stěrkou vtírat do spár. Vyspávané plochy lze očistit pomocí Scotch-Brite, nebo jinou tvrdou houbou. Předtím se zbytky spárovací hmoty navlhčí a po krátkém působení vody, asi po 1 minutě, setřou.

Zbylé šmouhy se po zaschnutí lehce smyjí vlhkou houbou. Úplné zaschnutí spárovací hmoty na povrchu dlaždic ztěžuje čištění.

Spárovací malty s přísadou ARDEXu E 95 se nemají dodatečně "pudrovat", pro podlahové plochy se doporučují přednostně zhotovovat spáry z ARDEXu GK, ARDEXu FK, nebo cementopískových směsí, obohacené ARDEXem E 95 v poměru 1:1 se záměsnou vodou.

V případě pochyb provedeme zkoušku.

### Upozornění:

Obohacení ARDEXem E 95 způsobuje u spárovacích hmot nepatrnou změnu barevnosti, proto by se na souvislých plochách měl používat jen jeden typ malty – obohacené, nebo neobohacené.

Dlažby a obklady s porézními povrchy a matovaně glazované desky nemají být vhodné pro barevné spárování. Dbejte na doporučení jejich výrobců!

### Všeobecně platí:

Místo cementových spárovacích hmot mají být v lázních, bazénech a podobně náročných stavebních dílech používány spárovací malty z epoxidových pryskyřic ARDEX WA.

### Technická data

#### podle kvalitativní normy ARDEX:

<b>Záměsný poměr:</b>	ARDEX GK 25,0 kg ARDEX E 95 cca 2,5 kg voda cca 2,5 kg
	ARDEX FK 25,0 kg ARDEX E 95 cca 3,0 kg voda cca 3,0 kg
	ARDEX BS 25,0 kg ARDEX E 95 cca 3,0 kg voda cca 3,0 kg
	ARDEX FS 25,0 kg ARDEX E 95 cca 3,0 kg voda cca 6,0 kg

### E—Modul

#### při doporučeném

<b>záměsném poměru:</b>	ARDEX GK	cca 6500 N/mm <sup>2</sup>
	ARDEX FK	cca 9500 N/mm <sup>2</sup>
	ARDEX BS	cca 5000 N/mm <sup>2</sup>
	ARDEX FS	cca 6000 N/mm <sup>2</sup>

### Balení:

Vědra po 5 kg netto,  
Dózy po 1 kg netto,  
balení po 10 ks

### Skladování:

Chránit před mrazem  
a slunečním zářením.

### Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.

Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.