



ARDEX A 828

Plnicí a vyrovnávací stěrková hmota vnitřní

Nepropadá se

Opravná stěrková hmota
s vlastnostmi rychlomořtky
bez broušení

Vytvrzuje v jakékoliv síle vrstvy kontinuálně

Zůstává bez trhlin

Tmelení sádrokartonových desek bez broušení

Hladké povrchy stěn provozů se zvýšenými hygienickými
požadavky



Ardex Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at



Ardex Baustoff, s.r.o.
Kamenická 2
616 00 Brno
tel.: 541 249 922
fax: 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

ARDEX A 828

plnicí a vyrovnávací stěrková hmota vnitřní

Oblast použití:

Produkt je určen k vnitřnímu použití.

Vyhlažování a stěrkování hrubého zdiva, betonu, pórobetonu, lehkých stavebních desek, sádkartonu, zvukoizolačních a tepelnéizolačních desek před tapetováním a nátěry, plnění velkoplošných prohlubní na stěnách a stropích, plnění trhlin, děr, spár a rýh, usazování sádkových dílců, kolikování a upevňování držáků pro armatury, instalace a pod. ve vnitřních staveb.

Druh výrobku:

Bílý prášek na bázi sádky a umělých pryskyřic. Rozmícháním s vodou vzniká vláčná, pastózní malta, která po vytvrzení pevně drží na všech drsných površích stěn a stropů, jako jsou zdivo, beton, pórobeton, vápenné, cementové a sádkové omítky, sádkartonové a jiné stavební desky.

ARDEX A 828 má vysokou plnicí schopnost, nepropadá se a lze jej plynule nanášet i v několikacentimetrové síle jedním pracovním záběrem.

ARDEX A 828 je prodyšný, a pro nátěrové hmoty, pojiva a lepidla vhodný podklad.

Příprava podkladu:

Podklad musí být drsný, suchý, pevný, zbavený prachu, nečistot a jiných materiálů, znesnadňujících propojení. Tapety, nepevně nebo slabě propojené nátěry a uvolněné omítky je třeba odstranit. Laky, olejové a umělohmotné nátěry a podobné nesavé podklady je nutno před stěrkováním zbavit vosků, olejů a mastnot. Všechny hladké a nesavé plochy se opatří umělopryskyřičným propojovacím přednátěrem ARDEX P 82. Hladký beton přednatřeme propojovací základní disperzí ARDEX P 51, ředěnou v poměru 1:3 vodou.

Zpracování:

Do čisté míchací nádoby dáme čistou vodu a vsypeme tolik prášku, že po důkladném promíchání vznikne bezhrudková malta. K rozmíchání 25kg prášku ARDEX A 828 potřebujeme asi 13 litrů vody. Po krátké době odstátí (asi 1 – 3 minuty), ještě jednou promícháme a získáme pastové smetanovou maltu, kterou lze po dobu 30 minut lehce zpracovávat. Malta zavadá během doby zpracovatelnosti stejnoměrně, aniž by se ve spárách, dírách a puklinách propadala. Povrch přitom zůstává bez prasklin. Dohlazení plochy se provede po zavadnutí buďto přestěrkováním, nebo stejnoměrným zvlhčením plochy molitanem a následným stahováním hladítkem "na ostro" po dobu asi čtvrt hodiny. V případě pochyb proveďte zkoušku na menší ploše. U sádkartonových konstrukcí nevlhčíme, ale provádíme dohlazení po zavadnutí vyhlazovací hmotou ARDEX A 826. ARDEX A 828 zpracováváme při teplotách nad 5°C.

Následné úpravy:

Pro následné nátěry či lepení musí být nanesená vrstva proschlá, což se projeví jejím zbělením.

Přednátěry, nebo zpevňující nátěry nanesené vrstvy nejsou téměř nikdy nutné.

Abychom však předešli nestejným savosti a schnutí na správkovaných plochách, je při horší plnivosti a kryvosti použitých barev vhodné tyto správkky, nebo celé plochy penetrovat. Stěrkování pod hutné obklady stěn a vodotěsné stěrky, např. ve vlhkých prostorách, provádíme bílým, cementově pojeným produktem ARDEX F 11.

Hygiena a bezpečnost práce:

Chraňte oči a kůži. Při kontaktu kůže umyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte důkladně tekoucí vodou a konzultujte s lékařem.

Schválení, zkoušky a certifikáty:

– MZ ČR – Hlavní hygienik ČR zn. HEM – 3214 – 24.11.1993
– Schválení TZÚS Praha, státní zkušebna 204, č. 08–97–0246
– Certifikát DIN EN ISO 9001: registrační č. 12 100 7248

Technická data

podle kvalitativní normy ARDEX:

záměsný poměr	asi 13 l vody na 25 kg prášku, tj. v objemových dílech asi 1 díl vody na 2 díly prášku
sypká váha	asi 1 kg/litr
váha čerstvé malty	asi 1,5 kg/litr
spotřeba materiálu	asi 1 kg prášku / m ² v síle 1 mm
zpracovatelnost: (20°C)	asi 30 min.
nátěry a lepení:	po proschnutí (zbělení)
pevnost v tlaku:	po 28 dnech cca 6,0 N/mm ²
tah v ohybu:	po 28 dnech cca 3,0 N/mm ²
hodnota pH:	cca 8
balení:	pytle po 25 a 12,5 kg netto sáčky po 5 kg netto
skladování:	v suchých prostorech

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.

Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.