



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX *PREMIUM* E2100

Kontaktní lepidlo

Velmi nízké emise EC1

Po zaschnutí pachově neutrální

Bez rozpouštědel

Dlouhá doba pro pokládku

Široké spektrum použití

Velmi vydatný

Snadno roztíratelný

Velmi vysoká pevnost

Oblast použití:

- krytiny z PVC
 - krytiny z CV
 - quarzvinilové desky
 - pryžové krytiny do tloušťky 2,5 mm
 - textilní podlahové krytiny s textilní rubovou úpravou
 - textilní podlahové krytiny nebo rubové strany z latexu, PVC nebo PUR
- na savých a nesavých podkladech ve vnitřních prostorech

Systémový produkt ARDEX

Obzvláště bezpečné spojení se stěrkovými hmotami ARDEX

Člen společnosti Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V., GEV

Ardex Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at



Ardex Baustoff, s.r.o.
Kameníčková 2
616 00 Brno
tel.: 541 249 922
fax: 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

ARDEX PREMIUM E2100

Kontaktní lepidlo

Oblast použití:

Disperzní lepidlo pro lepení:

- krytin z PVC
- krytin z CV
- quarzvinilových desek
- gumových krytin do tloušťky 2,5 mm
- textilních podlahových krytin s textilní rubovou úpravou
- textilních podlahových krytin nebo rubových stran z latexu, PVC nebo PUR

ARDEX PREMIUM E 2100 se vyznačuje velmi vysokou počáteční přilnavostí a lepivostí, velmi vysokou konečnou pevností a zvýšenou odolností proti vlhkosti.

Druh výrobku:

Speciální umělohmotná disperze, aditiva, minerální plniva a voda.

Příprava podkladu:

Podklad musí odpovídat požadavkům DIN 18 365 „Práce s podlahovými krytinami“. Podklad musí být zejména rovný, trvale suchý, pevný, nosný, bez separačních materiálů a trhlin, pevný v tahu a tlaku. V opačném případě je třeba jej odpovídajícím způsobem připravit.

Stěrkování se provádí pomocí vhodných stěrkových hmot ARDEX ve spojení s penetračními nátěry ARDEX.

V systému ARDEX:

V kombinaci s jinými produkty ARDEX, zařazenými do EMICODE EC 1, má optimální předpoklady pro provádění výstavby s velmi malými emisemi a zápachem. ARDEX PREMIUM E 2100 je po zaschnutí fyziologicky a ekologicky nezávadný.

Zpracování:

ARDEX PREMIUM E 2100 se pomocí zubové stěrky rovnoměrně nanáší na odpovídajícím způsobem připravený podklad. Přitom je třeba zamezit vzniku louží lepidla. Doba odvětrání je závislá na klimatických podmínkách v místnosti, teplotě podkladu a materiálu, savosti podkladu, použité velikosti zubové stěrky a trvá přibližně 10 až 15 minut na savém podkladu a 30 až 45 minutu na nesavém podkladu. Při pokládání krytin z PVC, CV a podobných neprodyšných materiálů na nesavé podklady je třeba lepidlo nechat zcela odvětrat. Podlahová krytina se vkládá a rovnoměrně vtlačí během fáze, kdy je produkt lepivý a přídržný (během doby pokládání, kdy lepidlo může být do značné míry zaschlé, musí však ještě být smáčivé). Přibližně po 30 minutách je třeba vtlačování zopakovat. Spáry v krytině uzavírejte po 24 hodinách.

Tip z praxe:

U kontaktního lepení je krytinu třeba vložit co možná nejpřesněji, protože vzhledem k vysoké počáteční přilnavosti je obtížnější následné korigování.

Upozornění:

Řiďte se pokyny pro pokládání, uváděné výrobcí krytin, a normami a pravidly, platnými v oboru!

V případě pochybností vytvořte zkušební plochu.

Doporučená zubová stěrka a množství nanášeného materiálu:

Pro krytiny z PVC, CV, gumy a textilní krytiny, které mají rubovou úpravu z pěny nebo rouna:



TKB A 2
nanášená vrstva:
250 g/m² – 300 g/m²



TKB A 1
nanášená vrstva:
220 g/m² – 270 g/m²

Pro textilní krytiny s textilní rubovou úpravou, krytiny s gumovými nopy:



TKB B 1
nanášená vrstva:
280 g/m² – 330 g/m²

Zubovou stěrku je třeba zvolit tak, aby bylo zajištěno dostatečné smáčení rubové strany krytiny. Na rubové strany s hrubou strukturou nebo na povrchy podkladů s hrubými póry je třeba použít odpovídající zubovou stěrku.

Technická data

dle kvalitativní normy ARDEX:

suroviny:	speciální umělohmotná disperze
spotřeba materiálu:	viz doporučená ozubená stěrka a nanášená množství
podmínky zpracování:	
teplota:	ne pod 15°C
relativní vlhkost vzduchu (vlhkost v místnosti):	ne nad 75%
doba odvětrání:	až 15 minut na savých podkladech až 45 minut na nesavých podkladech
doba vkládání 1:	20 - 40 minut
Nižší teploty a vyšší vlhkost v místnosti prodlužují uvedené doby a mohou vést k uzavření vlhkosti.	
Uvedené doby se vztahují na 18°C a 65% vlhkosti v místnosti.	
čisticí prostředek:	před zaschnutím: voda
vhodnost pro kolečkovou židli:	ano (kolečka dle DIN EN 12 529)
vhodnost pro podlahové topení:	ano
vhodnost pro šamponování:	ano
EMICODE:	EC 1 – velmi malé emise
GISCODE:	D 1 – bez rozpouštědel
označení dle GefStoffV, ADR, GGVS, VbS:	žádné
balení:	kbelík s 16 kg netto
skladování:	v chladu, ale bez mrazu, otevř. nádobu dobře uzavřete
doba skladování:	skladovatelný asi 12 měsíců v originálním obalu

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.