



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX *PREMIUM* U2200

Univerzální lepidlo

Velmi nízké emise EC 1

Po zaschnutí pachově neutrální

Bez rozpouštědel

Široké spektrum použití

Pro textilní a elastické podlahové
a stěnové krytiny

Dobrá počáteční přilnavost

Oblast použití:

- krytiny z PVC
 - krytiny z CV
 - textilní krytiny s textilní rubovou úpravou, rubovou úpravou z latexové pěny nebo s latexováním
 - tkané textilní krytiny
 - lehké krytiny ze vpichovaného rouna
 - linoleové krytiny s rubovou úpravou z juty nebo skelného vlákna
 - kokosové a sisalové krytiny s rubovou úpravou a bez ní
- na savých a nesavých podkladech ve vnitřních prostorech

Systémový produkt ARDEX

Obzvláště bezpečné spojení se stěrkovými hmotami ARDEX

Člen společenství Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V., GEV

Ardex Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at



Ardex Baustoff, s.r.o.
Kameníčková 2
616 00 Brno
tel.: 541 249 922
fax: 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

ARDEX PREMIUM U2200

Univerzální lepidlo

Oblast použití:

Disperzní lepidlo pro lepení:

- krytin z PVC
 - krytin z CV
 - textilních krytin s textilní rubovou úpravou, rubovou úpravou z latexové pěny nebo s latexováním
 - tkaných textilních krytin
 - lehkých krytin ze vpichovaného rouna
 - linoleových krytin s rubovou úpravou z juty nebo skelného vlákna
 - kokosových a sisalových krytin s rubovou úpravou a bez ní
- na savých a nesavých podkladech ve vnitřních prostorech. ARDEX PREMIUM U 2200 se vyznačuje univerzální použitelností, dobrou počáteční a konečnou pevností a zvýšenou odolností proti vlhkosti.

Druh výrobku:

Speciální umělohmotná disperze, aditiva, minerální plniva a voda.

Příprava podkladu:

Podklad musí odpovídat požadavkům DIN 18 365 „Práce s podlahovými krytinami“. Podklad musí být zejména rovný, trvale suchý, pevný, bez separačních materiálů a trhlin, pevný v tahu a tlaku. V opačném případě je třeba jej odpovídajícím způsobem připravit.

Stěrkování se provádí pomocí vhodných stěrkových hmot ARDEX ve spojení s penetračními nátěry ARDEX.

V systému ARDEX:

V kombinaci s jinými produkty ARDEX, zařazenými do EMICODE EC 1, má optimální předpoklady pro provádění výstavby s velmi malými emisemi a zápachem. ARDEX PREMIUM E 2200 je po zaschnutí fyziologicky a ekologicky nezávadný.

Zpracování:

ARDEX PREMIUM E 2200 se pomocí zubové stěrky rovnoměrně nanáší na odpovídajícím způsobem připravený podklad. Přitom je třeba zamezit vzniku louží lepidla. Doba odvětrání je závislá na klimatických podmínkách v místnosti, teplotě podkladu a materiálu, savosti podkladu, použité velikosti zubové stěrky a může trvat až 20 minut. Podlahová krytina se vkládá a rovnoměrně vtlačuje během fáze, kdy je produkt lepidlo a přídržný (během doby pokládání, kdy lepidlo může být do značné míry zaschlé, musí však ještě být smáčivé). Přibližně po 30 minutách je třeba vtlačování zopakovat. Spáry v krytině uzavírejte nejdříve po 24 hodinách.

Tip z praxe:

Při lepení prodyšných podlahových krytin nebo na dobře savých podkladech lze krytinu vkládat také do mokrého lože z lepidla. Předřazení doby odvětrání zvyšuje počáteční přilnavost.

Upozornění:

Řiďte se pokyny pro pokládání, uváděné výrobcí krytin, a normami a pravidly, platnými v oboru!

V případě pochybnosti vytvořte zkušební plochu.

Doporučená zubová stěrka a množství nanášeného materiálu:

Pro krytiny z PVC a CV:



TKB A 2
nanášená vrstva:
270 g/m² – 320 g/m²

Pro linoleové krytiny, textilní krytiny s málo strukturovanou rubovou stranou:



TKB B 1
nanášená vrstva:
290 g/m² – 340 g/m²

Pro textilní krytiny se silně strukturovanou rubovou stranou:



TKB B 2
nanášená vrstva:
320 g/m² – 370 g/m²

Pro krytiny se silně strukturovanou rubovou stranou, textilní krytiny, kokosové nebo sisalové krytiny:



TKB B 3
nanášená vrstva:
360 g/m² – 460 g/m²

Zubovou stěrku je třeba zvolit tak, aby bylo zajištěno dostatečné smáčení rubové strany krytiny. Na rubové strany s hrubou strukturou nebo povrchy podkladů s hrubými póry je třeba použít odpovídající zubovou stěrku.

Technická data

dle kvalitativní normy ARDEX:

suroviny: speciální umělohmotná disperze
spotřeba materiálu: viz doporučená ozubená stěrka a nanášená množství

podmínky zpracování:

teplota: ne pod 15°C
relativní vlhkost vzduchu (vlhkost v místnosti): ne nad 75%
doba odvětrání: až 20 minut na savých podkladech

doba vkládání: 20 - 30 minut

Níže teploty a vyšší vlhkost v místnosti prodlužují uvedené doby a mohou vést k uzavření vlhkosti.

Uvedené doby se vztahují na 18°C a 65% vlhkosti v místnosti.

čisticí prostředek: před zaschnutím: voda
vhodnost pro kolečkovou židli: ano
(kolečka dle DIN EN 12 529)

vhodnost pro podlahové topení: ano

vhodnost pro šamponování: ano

EMICODE: EC 1 – velmi malé emise

GISCODE: D 1 – bez rozpouštědel

označení dle GefStoffV, ADR, GGVS, VbS: žádné

balení: plechovky s 1 kg netto, kbelík s 6 a 18 kg netto

skladování: v chladu, ale bez mrazu, otevřenou nádobu dobře uzavřete
doba skladování: skladovatelný asi 12 měsíců v originálním obalu

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.