



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX *PREMIUM* T2210

Lepidlo na koberce a přírodní linoleum

Velmi nízké emise EC1

Po zaschnutí pachově neutrální

Bez rozpouštědel

Dlouhá doba pro pokládku

Velmi vydatné

Snadno roztíratelné

Mimořádně dlouhá
a vysoká trvalá lepidlost

Vysoká konečná pevnost

Oblast použití:

- textilní krytiny s textilní rubovou úpravou
 - textilní krytiny s rubovou úpravou ve formě latexové pěny nebo latexu
 - tkané textilní krytiny
 - krytiny ze vpichovaného rouna
 - krytiny z linolea s rubovou úpravou z juty nebo ze sklotextilního vlákna
 - kokosové a sisalové krytiny s rubovou úpravou z latexu nebo bez ní
- na dobře a méně savých podkladech ve vnitřních prostorách

Systémový produkt ARDEX

Obzvláště bezpečné spojení se stěrkovými hmotami ARDEX

Člen společenství Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V., GEV

Ardex Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at



Ardex Baustoff, s.r.o.
Kameníčková 2
616 00 Brno
tel.: 541 249 922
fax: 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

ARDEX PREMIUM T2210

Lepidlo na koberce a přírodní linoleum

Oblast použití:

Disperzní lepidlo pro lepení:

- textilních krytin s textilní rubovou úpravou
- textilních krytin s rubovou úpravou z latexové pěny nebo latexu
- tkaných textilních krytin
- krytin ze vpichovaného rouna
- linoleových krytin s rubovou úpravou z juty nebo ze sklotextilního vlákna
- kokosových a sisalových krytin s latexovou rubovou úpravou nebo bez ní

na dobře a méně savých podkladech ve vnitřních prostorech

ARDEX PREMIUM T 2210 se vyznačuje velmi vysokou počáteční a konečnou pevností, silnou následnou lepidlostí, velmi snadným nanášením, vysokou vydatností a zvýšenou odolností proti vlhkosti.

Druh výrobku:

Speciální umělohmotná disperze, aditiva, minerální plniva a voda.

Příprava podkladu:

Podklad musí odpovídat požadavkům DIN 18 365 „Práce s podlahovými krytinami“. Podklad musí být zejména rovný, trvale suchý, pevný, nosný, bez separačních materiálů a trhlin, pevný v tahu a tlaku. V opačném případě je třeba jej odpovídajícím způsobem připravit.

Stěrkování se provádí pomocí vhodných stěrkových hmot ARDEX ve spojení s penetračními nátěry ARDEX.

V systému ARDEX:

V kombinaci s jinými produkty ARDEX, zařazenými do EMICODE EC 1, má optimální předpoklady pro provádění výstavby s velmi malými emisemi a zápachem. ARDEX PREMIUM E 2100 je po zaschnutí fyziologicky a ekologicky nezávadný.

Zpracování:

ARDEX PREMIUM T 2210 se pomocí zubové stěrky rovnoměrně nanáší na odpovídajícím způsobem připravený podklad. Přitom je třeba zamezit vzniku louží lepidla. Předřazení doby odvětrání zvyšuje počáteční přídržnost, řídí se klimatickým prostředím v místnosti, teplotou podkladu a materiálu, savostí podkladu, velikostí použité zubové stěrky a může trvat až 15 minut. Podlahová krytina se vkládá a rovnoměrně vtlačí do lepidla, které má ještě dobrou smáčivost. Po cca 30 minutách se vtlačení opakuje.

Tip z praxe: Pro krytiny s rubovou stranou z textilního vpichovaného rouna naneste lepidlo v tenké a rovnoměrné vrstvě a 10 až 15 minut nechte odvětrat (lepidlo má být převážně zaschlé, musí však být ještě smáčivé). Krytinu položte tak, aby přesně lícovala, a dobře přitlačte.

Upozornění: Řiďte se pokyny pro pokládání, uváděné výrobcem krytin, a normami a pravidly, platnými v oboru!

V případě pochybností vytvořte zkušební plochu.

Doporučená zubová stěrka a množství nanášeného materiálu:

Pro krytiny se strukturovanou rubovou stranou (textilní krytiny s TR, latexovanou rubovou stranou, krytiny ze vpichovaného rouna nebo tkané krytiny):



TKB B 2
nanášená vrstva:
300 g/m² – 350 g/m²

Pro krytiny se silně strukturovanou rubovou stranou (textilní krytiny s TR, latexovanou rubovou stranou, kokosové, sisalové krytiny, jekor nebo tkané koberce):



TKB B 3
nanášená vrstva:
350 g/m² – 450 g/m²

Pro linoleové krytiny, textilní krytiny s málo strukturovanou rubovou stranou



TKB B 1
nanášená vrstva:
280 g/m² – 330 g/m²

Pro koberce s textilní rubovou úpravou:



TKB A 2
nanášená vrstva:
250 g/m² – 300 g/m²

Zubovou stěrku je třeba zvolit tak, aby bylo zajištěno dostatečné smáčení rubové strany krytiny. Na rubové strany s hrubou strukturou nebo povrchy podkladů s hrubými póry je třeba použít odpovídající zubovou stěrku.

Technická data dle kvalitativní normy ARDEX:

suroviny:	speciální umělohmotná disperze
spotřeba materiálu:	viz doporučená ozubená stěrka a nanášená množství
podmínky zpracování:	
teplota:	ne pod 15°C
relat. vlhkost vzduchu (vlhkost v místnosti):	ne nad 75%
doba odvětrání:	až 15 minut
doba ukládání 1:	asi 30 minut
Nižší teploty a vyšší vlhkost v místnosti prodlužují uvedené doby a mohou vést k uzavření vlhkosti.	
Uvedené doby se vztahují na 18°C a 65% vlhkosti v místnosti.	
čistící prostředek:	před zaschnutím: voda
vhodnost pro kolečkovou židli:	ano (kolečka dle DIN EN 12 529)
vhodnost pro podlahové topení:	ano
vhodnost pro šamponování:	ano
EMICODE:	EC 1 – velmi malé emise
GISCODE:	D 1 – bez rozpouštědel
označení dle GefStoffV, ADR, GGVS, VbS:	žádné
balení:	kbelík s 16 kg netto
skladování:	v chladu, ale bez mrazu, otevř. nádobu dobře uzavřete
doba skladování:	skladovatelný asi 12 měsíců v originálním obalu

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.