



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX CA 10 D

Konstrukční a montážní lepidlo

Montážní lepidlo na disperzní bázi

Pro lepení a montáž podlahových lišt, profilů, svorkovnicových lišt, kanálů pro kabely, dekorační, akustické a tepelně izolační desky, dekorační trámy, ozdobné profily, dřevěných a plastových materiálů, keramických obkladů a jiných dílců

Bez obsahu ředidel

Vysoká přidržnost a pevnost spoje

Rychlé vytvrzení

Univerzální použitelnost



Ardex Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 / 2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at



Reg. č. 37344

Výrobce
s certifikovaným
QM-Systémem
podle DIN EN ISO 9001

Ardex Baustoff, s.r.o.
Bauerova 10
603 00 Brno
tel.: 541 249 922
fax: 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

konstrukční a montážní lepidlo

Oblast použití:

Interiér, podlahy i stěny.

Pro lepení a montáž podlahových lišt, profilů, svorkovnicových lišt, kanálů a lišt pro kabely, dekorační, akustické a tepelně izolační desky, dekorační trámy, ozdobné profily, dřevěných a plastových materiálů, keramických obkladů a jiných dílců.

Druh výrobku:

Disperzní lepidlo bez ředidel s vysokou lepicí účinností a rychlým schnutím.

Příprava podkladu:

Podklad, např. beton, zdivo, omítka, sádrokarton, dřevo, polystyrén, PVC, nekorodující kov, keramika musí být suchý, čistý, pevný, a nosný. Méně pevné částice a separační vrstvy na povrchu jako tapety, mastnoty, olejové barvy je nutné odstranit. Vodorovné povrchy vyrovnejte ARDEX nivelačními hmotami a povrchy stěn rychlými opravnými stěrky ARDEX.

Příprava:

Kartuši nahoře u závitů odřízněte, přišroubujte plastový nástavec a přiřízněte.

ARDEX CA 10 D nanese v pružích vytlačovací pistolí na podklad nebo lepený materiál. Přitlačení musí následovat během 15 minut, při +18 °C až 20 °C, předtím než se začne tvořit film na povrchu lepidla. Při bodovém nanášení je nutné vzít v úvahu hmotnost lepeného dílu, vzdálenost mezi lepenými body, tj. 25–30 cm.

Pružící a těžké lepené díly je nutné ve fázi tuhnutí lepidla podepřít, upnout, nebo zatížit.

ARDEX CA 10 D nezpracovávejte při teplotě pod +10 °C a více než +30 °C.

Rychlost vytvrzení závisí na teplotě. Vlhkosti vzduchu, savosti povrchu a lepeného dílu (jedna strana by měla být savá). Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu otevřenosti a vytvrzení lepidla, a vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu otevřenosti a vytvrzení lepidla.

V případě pochybností proveďte zkoušku.

Upozornění:

Povrchy znečištěné lepidlem v čerstvém stavu očistěte vodou.

Lepidlo je nevhodné pro následující povrchy:

bitumen, butyl, EPDM, guma, polyethylen, těr a teflon.

Dbejte pokynů výrobce materiálu.

Technická norma kvality ARDEX:

Báze materiálu:	disperze, pastózní
Hmotnost:	cca. 1,45 kg / l
Spotřeba:	cca. 30 – 40 ml/bm cca. 7,5 – 10 bm/kartuše
Doba zavaznutí/ doba otevřenosti (+20 °C/50% vlhkosti.):	cca. 15 minut.
Teplota zpracování:	+10 °C do 30 °C
Zatížitelnost (podle podmínek):	24 – 48 hodin
GlSkód:	EMICODE EC1 – velmi nízké emise
Balení:	Kartuše 310 ml netto, baleno po 12 kusech
Skladování:	chránit před mrazem! V suchých místnostech min. cca. 12 měsíců v originálním balení

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.