



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX BU-P

Bitumenový přednátěr

Přednátěr dle DIN 18195 pro bitumenové izolace

- ARDEX BU 1K-S bitumenová stěrka
- ARDEX BU 2K bitumenová stěrka
- ARDEX BU 2K-P bitumenová stěrka (poly)

Bez ředidel

Namícháno k okamžitému použití

Snadné nanášení nátěru

Ardex Baustoff GmbH
 A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
 ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
 Fax 0043/2754/2490
 E-mail: office@ardex.at
 Internet: www.ardex.at



Reg. č. 37344

Výrobce
 s certifikovaným
 QM-Systemem
 podle DIN EN ISO 9001

Ardex Baustoff, s.r.o.
 Bauerova 10
 603 00 Brno
 tel.: 541 249 922
 fax: 541 213 962
 E-mail: ardex@ardex.cz
 Internet: www.ardex.cz

ARDEX BU-P

bitumenový přednátěr

Oblast použití:

Přednátěr dle DIN 18195 pro bitumenové izolace
- ARDEX BU 1K-S bitumenová stěrka
- ARDEX BU 2K bitumenová stěrka
- ARDEX BU 2K-P bitumenová stěrka (poly)
ARDEX BU-P zpevňuje podklad, váže prach a snižuje savost.

Druh materiálu:

Namícháno k použití, bez ředidel, vodnatá bitumenová emulze.

Příprava podkladu:

Dbejte předpisů dle DIN 18195-3 stavební izolace a DIN 1053 provedení zdiva.

Podklad může být suchý nebo lehce vlhký, musí být však pevný a nosný, čistý bez olejů a tuků, jako i vadných míst, otevřených prasklin a zateklin

Hrany zaoblete. Zamezte aplikaci na mokrá místa a místa se stojatou vodou.

Pro vytvoření fabionů použijte rychlomaltu např. ARDEX AM 100 nebo ARDEX B 20.

Dbejte na zpracování dle technických listů pro bitumenové izolace.

Zpracování:

ARDEX BU-P před použitím dobře promíchejte a nanášejte válcem, kartáčem nebo koštětem.

Izolování bitumenovou stěrkou může následovat až po uschnutí přednátěru.

Dbejte na:

Teplota zpracování od +5 °C do 30 °C.

Technická norma kvality ARDEX:

Spotřeba materiálu:	0,1 – 0,3 l /m ² dle stavu a poréznosti podkladu
Viskozita:	2000 mPas
Hustota:	cca. 1,0 kg/l
Obsah pevných těles:	>35%
Značení podle GefStoffV:	žádné
Nebezpečné látky:	žádné
GISkód:	BBP10
Balení:	kbelík 30 l kbelík 10 l
Skladování:	chráňte před mrazem v suchých místnostech cca. 12 měsíců v originálním balení

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.
Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.
Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.