



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

# ARDEX BB

## Ochranný nátěr

Bitumenová emulze

Izolační vrstva a ochranný nátěr dle AIB proti přírodním agresivním látkám v půdě

Bez obsahu ředidel

Bez PCB a PCP

Namícháno k okamžitému použití

Konzistence pro nástřik i natírání

Ardex Baustoff GmbH  
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40  
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021  
Fax 0043/2754/2490  
E-mail: office@ardex.at  
Internet: www.ardex.at



Reg. č. 37344

Výrobce  
s certifikovaným  
QM-Systemem  
podle DIN EN ISO 9001

Ardex Baustoff, s.r.o.  
Bauerova 10  
603 00 Brno  
tel.: 541 249 922  
fax: 541 213 962  
E-mail: ardex@ardex.cz  
Internet: www.ardex.cz

# ARDEX BB

## ochranný nátěr

### Oblast použití:

Zhotovení izolační vrstvy a ochranného přednátěru dle AIB pro stěny ve sklepech, základy, pilíře, v šachtách, betonové dílce a prefabrikáty proti přírodním agresivním látkám v půdě.

### Druh materiálu:

Namícháno k použití, bez ředidel, aniontová bitumenová emulze, odolná proti běžně se nacházejícím agresivním látkám v půdě.

### Příprava podkladu:

Podklad – beton, zdivo, omítka – může být suchý nebo lehce vlhký, musí být však pevný a nosný, čistý a zbavený separačních částic.

### Zpracování:

ARDEX BB se nanáší prostřednictvím štětce, válečku nebo vhodného postřikového přístroje. Pro optimální zpracování musí být první vrstva hmoty suchá, před nanesením další vrstvy. Čerstvý nátěr chraňte před mrazem.

Je nutné provést minimálně 2 nátěry nanášeného množství hmoty min. 0,2–0,25 l/m<sup>2</sup>.

### Dbejte na:

Při zpracování ARDEX BB musí mít stavební dílce a okolní teplota nad +5°C a do 30°C .

Při fázi zpracování a zasychání materiálu zabraňte kontaktu s vodou, deštěm a vlivu mrazu.

Ochranný nátěr nesmí být použit na

- mokré zdivo
- na trhliny ve zdivu více než 2 mm
- bez dodatečné ochrany před přihnutím zeminy
- při silném slunečním záření
- při dešti a mrazu.

### Technická norma kvality ARDEX:

**Spotřeba materiálu:** min. 0,2–0,25 l/m<sup>2</sup> tloušťka nátěru

**Viskozita:** cca. 60 dPas\*

**Hustota:** cca. 1,02 kg/l

**Obsah pevných těles:** cca. 60%

**Nebezpečné látky:** žádné

**GISkód:** BBP10

**Balení:** kbelík 30 l  
kbelík 10 l

**Skladování:** chraňte před mrazem v suchých místnostech cca. 12 měsíců v originálním balení

### Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.