



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX BU-SB 240

Těsnicí páska do spar

Těsnicí páska v systému s produkty

- ARDEX BU 1K-S bitumenová stěrka
- ARDEX BU 2K bitumenová stěrka
- ARDEX BU 2K-P bitumenová stěrka (poly)

Izolace dilatačních, spojovacích a dělicích spar

Elastická s dobrou nastavitelností

Vynikající přídržnost s ARDEX bitumenovými stěrkami

Ardex Baustoff GmbH
 A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
 ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
 Fax 0043/2754/2490
 E-mail: office@ardex.at
 Internet: www.ardex.at



Reg. č. 37344

Výrobce
 s certifikovaným
 QM-Systemem
 podle DIN EN ISO 9001

Ardex Baustoff, s.r.o.
 Bauerova 10
 603 00 Brno
 tel.: 541 249 922
 fax: 541 213 962
 E-mail: ardex@ardex.cz
 Internet: www.ardex.cz

ARDEX BU-SB 240

těsnicí páska do spár

Oblast použití:

Těsnicí páska pro izolační opatření v systému s produkty:

- ARDEX BU 1K-S bitumenová stěrka
- ARDEX BU 2K bitumenová stěrka
- ARDEX BU 2K-P bitumenová stěrka (poly)

Izolace dilatačních, spojovacích a dělicích spár na stěnách i podlahách.

Druh materiálu:

ARDEX BU-SB 240 je elastická páska na bázi NBR-kaučuku s oboustranným povrstveným polypropylenovým roumem.

Příprava podkladu:

Dbejte na zpracování dle technických listů pro bitumenové izolace.

Zpracování:

Na připravený podklad naneste na obě strany spáry v dostatečné šíři bitumenovou stěrku. Okraje těsnicí pásky vložte do čerstvého nátěru, který funguje jako základní přídržný nátěr. Nerovnosti nebo deformace mohou být přitlačeny hladítkem.

Při malém nebo středním pnutí je dostatečné pásku položit hladce přes spáru.

Při lepení těsnicí pásky dbejte, aby tažná část průřezu zůstala volná. Případně ji překryjeme páskem z PE fólie.

Při vysokých nárocích na elasticitu doporučujeme vtlačit částečně do spáry.

Dbejte na:

Při použití a zapracování pásky dbejte pokynů v technických listech bitumenových izolací, jakož i platných pravidel a norem.

Technická norma kvality ARDEX:

Šířka:	cca. 240 mm
Tloušťka:	cca. 0,8 mm
Teplota zpracování:	od +5°C do 30°C.
Nebezpečné látky:	žádné
Balení:	role šíře 240 mm, délky 15 m
Skladování:	chráňte před mrazem v suchých místnostech cca. 12 měsíců v originálním balení

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.