



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX BM-P

KSK-Primer

Přednátěr pro samolepící bitumenový pás za studena ARDEX BM na kaučuko–bitumenové bázi, splňující požadavky DIN 18195, tabulky 1.

Kaučuko–bitumenové báze

Bez ředidel,

Namícháno k okamžitému použití

Pro suché a lehce vlhké minerální podklady

Ardex Baustoff GmbH
A–3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E–mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at



Reg. č. 37344

Výrobce
s certifikovaným
QM-Systemem
podle DIN EN ISO 9001

Ardex Baustoff, s.r.o.
Bauerova 10
603 00 Brno
tel.: 541 249 922
fax: 541 213 962
E–mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

ARDEX BM-P

KSK-Primer

Oblast použití:

Přednátěr pro samolepící bitumenový pás za studena ARDEX BM, ARDEX BM-P zpevňuje podklad, váže prach a zlepšuje přídržnost samolepícího bitumenového pásu za studena.

Druh materiálu:

Namícháno k použití, bez ředidel, přednátěr na kaučuko-bitumenové bázi.

Příprava podkladu:

Dbejte předpisů dle DIN 18195-3 stavební izolace a DIN 1053 na provedení a kvalitu zdiva.

Podklad z minerálních pojiv může být suchý nebo lehce vlhký, musí být však pevný a nosný, čistý bez olejů a tuků, jako i vadných míst, otevřených prasklin a zateklin.

Hrany zaoblete. Zamezte aplikaci na mokrá místa a místa se stojatou vodou.

Dbejte na zpracování dle technických listů pro ARDEX BM samolepící bitumenový pás za studena.

Pro vytvoření fabionů použijte rychlomaltu např. ARDEX AM 100 nebo ARDEX B 20.

Zpracování:

Podklad opatřete nátěrem ARDEX BM-P, nanášejte kartáčem nebo koštětem.

Při fázi zpracování a zasychání materiálu zabraňte vniknutí vody, deště a vlivu mrazu.

Po zaschnutí přednátěru nalepte pás ARDEX BM-samolepící bitumenový pás za studena.

Pracovní nástroje a místa potřísněná materiálem ihned po použití omyjte vodou.

Dbejte na:

Teplota zpracování od +5°C do 30°C.

Technická norma kvality ARDEX:

Spotřeba materiálu: cca. 0,15–0,30 l / m²

Hustota: cca. 1,0 kg / l

Obsah pevných těles: cca. 60%

Nebezpečné látky: žádné

GISkód: BBP10

Balení: kbelík 30 l nebo kbelík 10 l

Skladování: chraňte před mrazem na suchém místě cca. 12 měsíců v originálním balení

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.