

	Chemická odolnosť : (meraná v % z pôvodnej pevnosti spoja po dvoch týždňoch ponorené v danom roztoku pri 20°C)
Kerosen	84,00%
Etylénglykol	72,00%
Voda	56,00%
HCl 10%	60,00%

APLIKÁCIA:

- ♦ Lepený povrch musí byť čistý, zbavený prachu a mastnoty. Z lepených plôch je potrebné odstrániť starý povrch.
- ♦ Lepidlo tuhne vzdušnou vlhkosťou, preto doporučujeme pracovať v miestnostiach s 40-70% R.V., pri 30% R.V. a nižšej sa rýchlosť tuhnutia znižuje, pri viac ako 80% R.V. je veľmi vysoká, ale pevnosť spoja sa znižuje
- ♦ Pri lepení väčších plôch doporučujeme nanášať lepidlo bodovo a pritlačením obidvoch plôch vytvoriť tenký film. Ihneď po nanosení lepidla lepené materiály silno stlačíme po dobu 10-30s., počas tejto doby získa lepený spoj čiastočnú pevnosť a nie je možné ho opravovať posúvaním. Konečná pevnosť nastáva po 24hod.
- ♦ maximálna vrstva lepidla pre daný typ je uvedená v tabuľke, doporučujeme nepresahovať, inak bude schnutie spomalené a je potom potrebné použiť Aktivátor Ciano
- ♦ Alkalické materiály proces uschnutia zrýchľujú, kyslé spomaľujú
- ♦ Lepený spoj je odolný voči vlhkosti, avšak nedoporučujeme trvalé vystavenie vode

SKLADOVANIE: 10 - 24 mesiacov (podľa typu lepidla vid'. obal výrobku) pri teplote do 25°C

Použitie aktivátora a primeru

AKTVÁTOR CIANO - urýchľuje vytvrdzovanie a zaisťuje okamžitú pevnosť spoja. Doporučujeme pre lepenie dielu s väčšou ako max. doporučená medzera spoja a pre lepenie poréznych materiálov. Pre plošné lepenie a lepenie materiálov ktoré lepidlo rozleptáva (polystyrén...) doporučujeme naniesť na jednu plochu aktivátor, potom na druhú lepidlo a okamžite pritlačiť. Spoj je okamžite pevný a nie je možné s ním dodatočne manipulovať. Zabraňuje vytvorenie bieleho povlaku na lepidle. Spoj vytvrdený aktivátorom má väčšiu pevnosť a je tvrdší, má vyššiu odolnosť voči vlhkosti a chemikáliám. Tento spoj nie je možné rozpojiť pomocou rozlepovača sekundových lepidiel. Balenie: sprej 180 ml, fľaška 250 ml.



PRIMER 2100 - pre lepenie neaktívnych materiálov s nízkou energiou povrchu ako : PET, polyelefíny, polyetylén, polypropylén ... Lepidlo nanášajte okamžite po zaschnutí primeru. Vhodné na prípravu epoxidových a polyesterových povrchov (lamináty) namiesto mechanického obrúsenia. Pokiaľ nedôjde ku zalepeniu do 30 mi. od nanosenia primeru je povrch materiálu opäť neaktívny a primer je potrebné naniesť znova. Balenie: fľaška 250 ml



POZNÁMKA : Informácie podané v tomto návode sú len základnými informáciami. Spotrebiteľ musí pred začatím práce skontrolovať zlučiteľnosť materiálov a pracovný postup. Naše výrobky sú vysoko kvalitné a nemôžu byť príčinou zlých výsledkov, ktoré boli spôsobené nesprávnym postupom užívateľa pri aplikácii tohoto výrobku. V prípade neistoty, či pri dotazoch sa skontaktujte s našim informačným centrom.