

EMFIBOIS 863

Vlhkosti odolné podľa normy EN 204-D3

Vlhkosti odolné podľa normy EN 204-D4 s tužidlom

POPIS

EMFIBOIS 863 polyvinyl acetátové lepidlo.

POUŽITIE

EMFIBOIS 863 rýchle a vodeodolné lepenie dreva poskytujúci čistý film.

Ďalšie použitie produktu konzultujte s technikmi firmy EMFI Slovakia s.r.o.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------------|---|
| Farba | Biela (film: transparentný*/slabo žltý s tužidlom) |
| Viskozita | Brookfield RVT/hrot 6/20rpm: 13000±3000mPa.s |
| Hustota pri 20°C | 1,1 |
| pH | cca 3 |
| Biely bod | cca 5°C |
| Odolnosť proti mrazu | pod -30°C |
| Otvorený čas pri 20°C | 6 až 10min |
| Konečné vytvrdnutie pri 20°C | 7 dní |
| Cistič | voda pred usušením |
| Špecifické údaje | Doba lisovania bez čističa: min 15min pri 20°C Doba lisovania s čističom: min. 25 min pri 20°C Doba spracovateľnosti s 5% HARDENER DA: 24h |

*zafarbenie môže byť z dreva, konkrétne z dreva obsahujúce tannin (dub)

INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE

Príprava povrchu:

Povrch materiálov musí byť suchý, bez prachu a mastnoty prípadne iných cudzorodých látok, ktoré by mohli ovplyvniť efektivitu lepenia.

Ak je to nevyhnutné, obrúste kovové povrchy a očistite ich.

Vlhkosť dreva cca 8 - 12% pre optimálne zlepenie.

Teplota lepidla a materiálu musí byť medzi 10 až 30°C, prednostne medzi 18 až 20°C

Aplikácia:

Pred použitím je potrebné produkt premiešať.

Nanášame rovnomerne, jednostranne v tenkej vrstve so štetcom, stierkou, valčekom.

Pre ťažšie materiály alebo exotické dreva, odporúča sa lepidlo aplikovať na obidva povrchy.

Okamžite zlepte časti alebo počas dvoch nasledujúcich minút a zaťažte tlakom medzi 7-10 daN/m², závisí od typu dreva.



Čas lisovania závisí od typu dreva, vlhkosti, teploty a hmotnosť povlaku.

Čistenie:

Prebytok lepidla, šmuhy a nástroje môžu byť čistené s vodou.

SPOTREBA

Dyha: 100 až 130g/m²

Masívne drevo: 150 až 200g/m²

SKLADOVANIE

12 mesiacov v originálnych uzavretých nádobach pri teplote -30 až 25°C.

BALENIE

5a 25kg plastové nádoby

750g fľašky

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Informácie o bezpečnom používaní tohto produktu si nájdete v karte bezpečnostných údajov.

POZNÁMKA :

Informácie podané v tomto návode sú len základnými informáciami. Spotrebiteľ musí pred začatím práce skontrolovať zlučiteľnosť materiálov a pracovný postup. Naše výrobky sú vysoko kvalitné a nemôžu byť príčinou zlých výsledkov, ktoré boli spôsobené nesprávnym postupom užívateľa pri aplikácii tohto výrobku. V prípade neistoty, či pri dotazoch sa skontaktujte s našim informačným centrom.