

EMFIBOIS D4

Vlhkosti odolné podľa normy EN 204-D2

POPIS

EMFIBOIS D4 jednozložkové lepidlo pre vodevzdorné spoje.

POUŽITIE

EMFIBOIS D4 je používané v drevárskom priemysle pre lepenie okien, dverí, deliacich stien a panelov. Výroba schodiska.

Je vhodný pre lepenie čapových a ozubených spojov, lepenie tvrdých a exotických drevín.

Lepenie HPL dosiek.

Ďalšie použitie produktu konzultujte s technikmi firmy EMFI Slovakia s.r.o.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba	biela, v suchom stave priesvitná
Viskozita	Brookfield RVT/hrot 6/20rpm: 7000±1000mPa.s
Hustota pri 20°C	1,15
pH	cca 3
Otvorený čas pri 20°C	4 až 7min
Konečné vytvrdnutie pri 20°C	24 až 48hod

INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE

Príprava povrchu:

Povrch materiálov musí byť suchý, bez prachu a mastnoty prípadne iných cudzorodých látok, ktoré by mohli ovplyvniť efektivitu lepenia.

Ak je to nevyhnutné, obrúste kovové povrchy a očistite ich.

Vlhkosť dreva cca 8 - 10% pre optimálne zlepenie, 10-14% pre lepenie okien.

Aplikácia:

Nanášame rovnomerne, jednostranne v tenkej vrstve so štetcom, stierkou, valčekom, nanášacím strojom (musí byť z nehrdzavejúcej ocele alebo plastu). Lepidlo nesmie prísť do styku so železom- hrozí nebezpečie zafarbenia. U tvrdého a exotického dreva sa doporučuje obojstranný nános.

Lisovací tlak: 0,2-0,4 N/mm² pri plošnom lepení
0,1-1,0 N/mm² u lamiel alebo vrstvenom dreve

Lisovacie časy:

Lepenie špár pri 20°C od 15min

Plošné lepenie (HPL) pri 20°C od 20min

Plošné lepenie (HPL) pri 50°C cca 5 min

Plošné lepenie pri 80°C cca 2min

Čistenie:

Prebytok lepidla, šmuhy a nástroje môžu byť čistené s vodou.



SPOTREBA

150g/m² pri ručnom nanášaní
100g/m² pri strojovom nanášaní

SKLADOVANIE

Doporučená teplota skladovania v originálnych uzavretých nádobach je 10 až 25°C.

Nevystavujte mrazu.

15°C cca 8 mesiacov

20°C cca 6 mesiacov

25°C cca 4 mesiacov

30°C cca 2 mesiace

BALENIE

5,6,10 a 25kg plastové nádoby

750g fľašky

1000kg kontajner

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Informácie o bezpečnom používaní tohto produktu si nájdete v karte bezpečnostných údajov.

POZNÁMKA :

Informácie podané v tomto návode sú len základnými informáciami. Spotrebiteľ musí pred začatím práce skontrolovať zlučiteľnosť materiálov a pracovný postup. Naše výrobky sú vysoko kvalitné a nemôžu byť príčinou zlých výsledkov, ktoré boli spôsobené nesprávnym postupom užívateľa pri aplikácii tohto výrobku. V prípade neistoty, či pri dotazoch sa skontaktujte s našim informačným centrom.