

EMFICOL PVC/PVC

POPIS

EMFICOL PVC/PVC je na báze chlórovaných syntetických živíc rozpustených v organických rozpúšťadlách.

POUŽITIE

EMFICOL PVC/PVC je určený pre lepenie PVC tvaroviek (potrubia, žľaby, kovania, dvojité sklá).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba	Bezfarebná, priesvitná
Viskozita	Brookfield RVT/hrot 3/10rpm: cca 4 000mPa.s
Hustota pri 20°C	0,945±0,01
Obsah sušiny (EN 827)	26,5±1,5%
Konečná pevnosť spoja pri 20°C	24 hodín

INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE

Príprava povrchu:

Lepené materiály musia byť suché, bez prachu a mastnoty prípadne iných cudzorodých látok, ktoré by mohli ovplyvniť efektivitu lepenia.

Ak je potrebné povrch očistiť, môžete použiť EMFINET 683, metyletylketón (MEK) alebo acetón. Overte kompatibilitu rozpúšťadiel na použitý povrch. Ak je to nevyhnutné, obrúste kovové povrchy a očistite ich.

Pri používaní rozpúšťadiel zahaste prípadne odstráňte všetky možné zdroje zapálenia a riad'te sa pokynmi výrobcu.

Aplikácia:

Lepidlo a povrch musia mať teplotu medzi 18 - 25°C

Aplikujte pomocou štetca alebo stierky rovnomerne na obidva povrchy.

Ihneď vložte jednu časť do druhej, bez otáčania (lepidlo rýchlo schne).

Rúry môžu byť uvedené do prevádzky po 24 hodinách.

Kanalizačné potrubie môže byť uvedené do prevádzky po 6 hodinách.

Čistenie:

Nástroje môžu byť čistené s EMFINET 683, MEK alebo acetón.



SKLADOVANIE

12 mesiacov v originálnych uzavretých nádobach pri teplote 5 až 25°C.

BALENIE

125ml tuby

250ml, 500ml a 1L nádoby so štetcom

5 a 25 L nádoby

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Informácie o bezpečnom používaní tohto produktu si nájdete v karte bezpečnostných údajov.

POZNÁMKA :

Informácie podané v tomto návode sú len základnými informáciami. Spotrebiteľ musí pred začatím práce skontrolovať zlučiteľnosť materiálov a pracovný postup. Naše výrobky sú vysoko kvalitné a nemôžu byť príčinou zlých výsledkov, ktoré boli spôsobené nesprávnym postupom užívateľa pri aplikácii tohto výrobku. V prípade neistoty, či pri dotazoch sa skontaktujte s našim informačným centrom.