

## EMFIMASTIC ACRYL PLUS

### POPIS

EMFIMASTIC ACRYL PLUS je jednozložkový plastický tmel na akrylátovej báze.

### POUŽITIE

EMFIMASTIC ACRYL PLUS sa používa pre utesnenie stavebných dilatačných špár medzi parapetami, stenami a soklovými podlahovými lištami, pre špáry v dreve, kove, medzi umelými rámami, betónom, kameňom či tehľam.

EMFIMASTIC ACRYL PLUS sa neodporúča pre lepenie PE, PP, PTFE, sklo, prírodný kameň a bitúmenové povrchy.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                         |                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzhľad                  | Pasta                                                                                                                                      |
| Farba                   | Biela, sivá, hnedá                                                                                                                         |
| Hustota pri 20°C        | 1,68                                                                                                                                       |
| Aplikačná teplota       | 5 až 40°C                                                                                                                                  |
| Odolnosť voči chladu    | nie je mrazuvzdorná                                                                                                                        |
| Teplotná odolnosť spoja | -40 až +80°C                                                                                                                               |
| Čistič                  | Voda pred zaschnutím                                                                                                                       |
| Špecifické údaje        | Počiatok tuhnutia povrchu pri 23°C a 55% HR: cca 70min<br>Tuhnutie pri 23°C a 50% HR: 0,5mm/24h<br>Predĺženie pri pretrhnutí (8339): >250% |
|                         | Tvrdosť shore A (ISO 868): 15                                                                                                              |

### INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE

Príprava povrchu:

Povrch materiálov musí byť suchý, bez prachu a mastnoty prípadne iných cudzorodých látok, ktoré by mohli ovplyvniť efektivitu lepenia.

Ak je potrebné povrch očistiť, môžete použiť izopropyl, alkohol alebo metyletylketón (MEK). Overte kompatibilitu rozpúšťadiel na použitý povrch. Ak je to nevyhnutné, obrúste kovové povrchy a očistite ich.

Pri používaní rozpúšťadiel zahaste prípadne odstráňte všetky možné zdroje zapálenia a riadte sa pokynmi výrobcu.

Použitie zriedeného EMFIMASTI ACRYL PLUS (asi 1 diel EMFIMASTI ACRYL PLUS na 2 diely vody), ako základný náter pre vysoko porézne materiály.

Odporúča sa spraviť test pred aplikáciou.

Aplikácia:

EMFIMASTI ACRYL PLUS aplikujte manuálnou alebo pneumatickou pištoľou.

Po nanosení tmelu odporúčame povrch upraviť pomocou navlhčenej špárovacej ihly alebo nožika.



Neaplikujte produkt pri teplote nižšej ako 5°C. V chladnom počasí skladujte kartušu pred použitím pri teplote okolo 20°C.

Čistenie:

Nástroje môžu byť očistené s vodou pred vytvrdnutím tmelu. Po vytvrdnutí je brúsenie potrebné.

### **SKLADOVANIE**

12 mesiacov v originálnych uzavretých nádobach pri teplote 5 až 25°C.

### **BALENIE**

310ml kartuše

### **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

Informácie o bezpečnom používaní tohoto produktu si nájdete v karte bezpečnostných údajov.

### **UPOZORNENIE**

Aplikácia vysoko plnených farieb môže spôsobiť trhliny v laku

Pred náterom je potrebné testovanie

Vonkajšia aplikácia nemôže byť robená počas dažďa

Vyhýbajte sa nepretržitému kontaktu s vodou

#### **POZNÁMKA :**

Informácie podané v tomto návode sú len základnými informáciami. Spotrebiteľ musí pred začatím práce skontrolovať zlučiteľnosť materiálov a pracovný postup. Naše výrobky sú vysoko kvalitné a nemôžu byť príčinou zlých výsledkov, ktoré boli spôsobené nesprávnym postupom užívateľa pri aplikácii tohoto výrobku. V prípade neistoty, či pri dotazoch sa kontaktujte s naším informačným centrom.