

EMFIMASTIC BUTYL BLACK

POPIS

EMFIMASTIC BUTYL BLACK jednozložkový elastický tmel na základe polybutanónu a rastlinných olejov

POUŽITIE

EMFIMASTIC BUTYL BLACK vhodný na tmelenie pri osádzaní okien. Môže byť použité pri opravách áut.

Zlepeným spojom sa nesmie pohybovať a vystavovať mechanickému pôsobeniu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad	Kvapalina
Farba	Čierna
Hustota pri 20°C	cca 1,7
Obsah sušiny (EN 827)	>98,5%
Aplikačná teplota	5 až 40°C
Vytvorenie povrchovej kôry pri 23 °C a 50% HR	<48h
Teplotaná odolnosť spoja	-20°C až 75°C po vytvrdnutí
Odolnosť voči vode soľným aerosólom	Dobrá v prípade kátkej expozície
Kompatibilita s farbami	Áno po vytvorení povrchovej kôry
Čistič	Biely alkohol

INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE

Príprava povrchu:

Podklad musí byť čistý, suchý bez prachu a škvŕn.

Aplikácia:

Aplikujte pneumatickou pištoľou. Ak aplikujete v chladnom počasí, skladujte kartušu pri 20°C pred použitím.

Pri zasklievaní musia byť zabezpečené špáry.

Rozmery spoja musia byť nasledovné:

- hĺbka 6mm pre šírku 4 a 8mm
- hĺbka 8mm pre šírku 10 a 12mm

SPOTREBA

hĺbka x šírka (mm)	4 x 6	6 x 6	8 x 6	10 x 8	12 x 8
dĺžka lepiaceho pásika	12,9	8,6	6,4	3,8	3,2

SKLADOVANIE

12 mesiacov v originálnych uzavretých nádobach pri teplote 5 až 25°C.

BALENIE

310ml kartuše

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Informácie o bezpečnom používaní tohto produktu si nájdete v karte bezpečnostných údajov.

UPOZORNENIE

Nepoužívajte na PE, PP, PTFE, bitúmenové povrchy a na veľmi porézne povrchy.

POZNÁMKA :

Informácie podané v tomto návode sú len základnými informáciami. Spotrebiteľ musí pred začatím práce skontrolovať zlučiteľnosť materiálov a pracovný postup. Naše výrobky sú vysoko kvalitné a nemôžu byť príčinou zlých výsledkov, ktoré boli spôsobené nesprávnym postupom užívateľa pri aplikácii tohto výrobku. V prípade neistoty, či pri dotazoch sa kontaktujte s našim informačným centrom.