

## EMFIMASTIC PMS 60 CRISTAL

### POPIS

EMFIMASTIC PMS 60 CRISTAL je jednozložkový elastický tmel bez izokyanátov. V reakcii so vzdušnou vlhkosťou a vlhkosťou obsiahnutou v lepenom materiáli vytvorí trvalú a elastickú tesniacu hmotu.

### POUŽITIE

EMFIMASTIC PMS 60 CRISTAL je vhodný pre lepenie a tmelenie priemysel a ďalšie odvetvia priemyslu

EMFIMASTIC PMS 60 CRISTAL sa používa na dilatácie a spájanie rôznych materiálov používaných v priemysle: betón, drevo, hliník, najviac lakované kovy, polyester, sklo, kameň, atď.

Ďalšie použitie produktu konzultujte s technikmi firmy EMFI Slovakia s.r.o.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzhľad                                      | Pasta                                                                                                                                                                                                               |
| Farba                                       | priesvitná, transparentná                                                                                                                                                                                           |
| Hustota pri 20°C                            | 1,01                                                                                                                                                                                                                |
| Aplikačná teplota                           | 5 až 40°C                                                                                                                                                                                                           |
| Počiatok tuhnutia povrchu pri 23°C a 50% HR | 10 až 15 min                                                                                                                                                                                                        |
| Rýchlosť vytvrdzovania pri 23°C a 50% HR    | 2mm/24h                                                                                                                                                                                                             |
| Teplotná odolnosť spoja                     | -40 až +100°C                                                                                                                                                                                                       |
| Konečná tvrdosť A (DIN 53505)               | cca 38                                                                                                                                                                                                              |
| Špecifické údaje                            | 100% modul predĺženia (DIN 53504): cca 145psi (1MPa)<br>Predĺženie pri pretrhnutí (DIN 53504): 250%<br>Pevnosť v ťahu (DIN 53504): 320psi (2,2 Mpa)<br>Farebná odolnosť: veľmi dobrá<br>Odolnosť voči soliam: dobrá |

### INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE

Príprava povrchu:

Povrch materiálov musí byť suchý, bez prachu a mastnoty prípadne iných cudzorodých látok, ktoré by mohli ovplyvniť efektivitu lepenia.

Ak je potrebné povrch očistiť, môžete použiť EMFINET 683, metyletylketón (MEK) alebo acetón.

Overte kompatibilitu rozpúšťadiel na použitý povrch. Ak je to nevyhnutné, obrúste kovové povrchy a očistite ich.

Pri používaní rozpúšťadiel zahaste prípadne odstráňte všetky možné zdroje zapálenia a riaďte sa pokynmi výrobcu.

#### Aplikácia:

EMFIMASTIC PMS 60 CRISTAL aplikujte manuálnou alebo pneumatickou pištoľou.

Po nanosení tmelu odporúčame povrch upraviť pomocou navlhčenej špárovacej ihly alebo nožika.

Neaplikujte pri teplote nižšej ako je 5 °C. V chladnom počasí skladujte kartušu pred použitím pri teplote približne 20°C.

Produkt by mal byť použitý do 24 hod po otvorení, po tejto dobe je ťažšie aplikovateľný.

Vyhnite sa kontaktu s nevytvrdeným polyuretánom počas vytvrdzovania.

Ak je to potrebné, kontaktujte naše technické oddelenie.

#### Čistenie:

Nástroje môžu byť očistené s EMFINET 683, MEK alebo acetónom pred vytvrdnutím tmelu.

Po vytvrdnutí je brúsenie potrebné.

### SKLADOVANIE

12 mesiacov v originálnych uzavretých nádobách pri teplote 5 až 25°C.

### BALENIE

290ml kartuše a 600ml salámy

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Informácie o bezpečnom používaní tohto produktu si nájdete v karte bezpečnostných údajov.

#### POZNÁMKA :

Informácie podané v tomto návode sú len základnými informáciami. Spotrebiteľ musí pred začatím práce skontrolovať zlučiteľnosť materiálov a pracovný postup. Naše výrobky sú vysoko kvalitné a nemôžu byť príčinou zlých výsledkov, ktoré boli spôsobené nesprávnym postupom užívateľa pri aplikácii tohto výrobku. V prípade neistoty, či pri dotazoch sa kontaktujte s našim informačným centrom.