

EMFIMASTIC PMS 60

POPIS

EMFIMASTIC PMS 60 je jednozložkový elastický tmel bez izokyanátov. V reakcii so vzdušnou vlhkosťou a vlhkosťou obsiahnutou v lepenom materiáli vytvorí trvalú a elastickú tesniacu hmotu.

POUŽITIE

EMFIMASTIC PMS 60 je vhodný pre lepenie a tmelenie priemyselných a chladiarenských spojov, taktiež pre výrobu lodí, klimatizačných jednotiek, sendvičových panelov a pre ďalšie odvetvia priemyslu

EMFIMASTIC PMS 60 sa používa na dilatácie a spájanie rôznych materiálov používaných v priemysle: betón, drevo, hliník, najviac lakované kovy, polyester, sklo, kameň, atď.

Ďalšie použitie produktu konzultujte s technikmi firmy EMFI Slovakia s.r.o.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad	Pasta
Farba	Sivá, biela, hnedá, čierna
Hustota pri 20°C	Čierna: 1,54±0,05; Ďalšie: 1,58±0,05
Stekavosť (ISO 7390)	<2mm
Aplikačná teplota	5 až 35°C
Počiatok tuhnutia povrchu pri 23°C a 50% HR	20±10min
Rýchlosť vytvrdzovania pri 23°C a 50% HR	>3mm/24h
Konečná tvrdosť A (ISO 868-3s)	50±5
Stanovenie zmien hmotnosti a objemu (ISO 10563)	<2%
Teplotná odolnosť spoja	-40 až +100°C
UV odolnosť	výborná
Kompatibilita s farbami	Vodná báza: áno Rozpúšťadlová báza: urobte test pred natieraním
Špecifické údaje	100% modul (ISO 37): cca 1MPa Predĺženie pri pretrhnutí(ISO37): >300% Modul pri pretrhnutí (ISO 37): >1,8 MPa

INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE

Príprava povrchu:

Povrch materiálov musí byť suchý, bez prachu a mastnoty prípadne iných cudzorodých látok, ktoré by mohli ovplyvniť efektivitu lepenia.

Ak je potrebné povrch očistiť, môžete použiť EMFINET 683, metyletylketón (MEK) alebo acetón.

Overte kompatibilitu rozpúšťadiel na použitý povrch. Ak je to nevyhnutné, obrúste kovové

povrchy a očistite ich.

Pri používaní rozpúšťadiel zahaste prípadne odstráňte všetky možné zdroje zapálenia a riaďte sa pokynmi výrobcu.

Aplikácia:

EMFIMASTIC PMS 60 aplikujte manuálnou alebo pneumatickou pištoľou.

Po nanesení tmelu odporúčame povrch upraviť pomocou navlhčenej špárovacej ihly alebo nožika.

Neaplikujte pri teplote nižšej ako je 5 °C. V chladnom počasí skladujte kartušu pred použitím pri teplote približne 20°C.

Produkt by mal byť použitý do 24 hod po otvorení, po tejto dobe je ťažšie aplikovateľný.

Vyhňte sa kontaktu s nevytvrdeným polyuretánom počas vytvrdzovania.

Ak je to potrebné, kontaktujte naše technické oddelenie.

Čistenie:

Nástroje môžu byť očistené s EMFINET 683, MEK alebo acetónom pred vytvrdnutím tmelu.

Po vytvrdnutí je brúsenie potrebné.

SKLADOVANIE

12 mesiacov v originálnych uzavretých nádobach pri teplote 5 až 25°C.

BALENIE

290ml kartuše a 600ml salámy

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Informácie o bezpečnom používaní tohto produktu si nájdete v karte bezpečnostných údajov.

POZNÁMKA :

Informácie podané v tomto návode sú len základnými informáciami. Spotrebiteľ musí pred začatím práce skontrolovať zlučiteľnosť materiálov a pracovný postup. Naše výrobky sú vysoko kvalitné a nemôžu byť príčinou zlých výsledkov, ktoré boli spôsobené nesprávnym postupom užívateľa pri aplikácii tohto výrobku. V prípade neistoty, či pri dotazoch sa kontaktujte s našim informačným centrom.