

EMFIMASTIC PU 60HV

POPIS

Jednozložkový elastický polyuretánový tmel/ lepidlo, vytvrdzujúce vzdušnou vlhkosťou a vytvorí flexibilný a odolný spoj.

POUŽITIE

EMFIMASTIC PU 60HV možno použiť pre lepenie a tesnenie rôznych materiálov v priemysle, vytvorí vodeodolný spoj.

EMFIMASTIC PU 60HV aj bez použitia základného prednáteru, zaručuje dobrú príľnavosť na takmer všetky stavebné povrchy (betón, drevo, lakovaný kov, hliník, polyester, sklo, betónové obklady...)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad	Pasta
Farba	Sivá, biela, hnedá, čierna, žltá
Hustota pri 20°C	Čierna:1,16±0,05 Ďalšie:1,18±0,05
Aplikačná teplota	5 až 35°C
Vytvorenie povrchovej kôry pri 23 °C a 50 % HR:	cca 50min
Obsah sušiny (EN 827)	93%±2%
Rýchlosť vytvrdzovania pri 23 °C a 50 % HR :	4mm/24h
Tvrdosť Shore A (ISO 868-3s)	cca 55
Teplotná odolnosť spoja	-40°C - +90°C
Odolnosť kyselinám a zásadám	priemerná
Odolnosť UV žiareniu	dobrá
Odolnosť voči vode a soliam	výborná
Kompatibilita s farbami	Na vodnej báze: áno Rozpúšťadlovej báze:vykonajte test
Špecifické údaje	Predĺženie pri pretrhnutí (ASTM D412): >400% 100% Modul (ASTM D 412): cca1MPa Modul pri pretrhnutí (ASTM D 412): cca 2MPa

INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE

Príprava povrchu

Povrch materiálov musí byť suchý, bez prachu a mastnoty prípadne iných cudzorodých látok, ktoré by mohli ovplyvniť efektívnosť lepenia. Ak je potrebné povrch očistiť, môžete použiť EMFINET 683, metyletylketón (MEK), acetón alebo odmasťovač SAPOCOL GR 1001. Ak je to nevyhnutné aplikujte primer.

Overte kompatibilitu rozpúšťadiel na použitý povrch. Ak je to nevyhnutné, obrúste kovové povrchy a očistite ich.

Pri používaní rozpúšťadiel zahaste prípadne odstráňte všetky možné zdroje zapálenia a riaďte sa pokynmi výrobcu.

Aplikácia

EMFIMASTIC PU 60HV aplikujte manuálnou alebo pneumatickou pištoľou.

Po nanesení tmelu odporúčame povrch upraviť pomocou navlhčenej špárovacej ihly alebo nožika.

Produkt by mal byť použitý do 24 hod po otvorení, po tejto dobe je ťažšie aplikovateľný. Neaplikujte pri teplote nižšej ako je 5 °C. V chladnom počasí skladujte kartušu pred použitím pri teplote približne 20°C.

Vyhňte sa kontaktu s nevytvrdeným MS, hybridným PU alebo silikónovým tmelom a takisto alkoholom alebo amóniá počas vytvrdzovania.

Ak je to potrebné, kontaktujte naše technické oddelenie.

Čistenie:

Nástroje môžu byť čistené s EMFINET 683 alebo s MEK pred úplným vytvrdnutím. Po vytvrdnutí sa vyžaduje mechanické čistenie.

SPOTREBA (310 ml kartuša)

Tuba (mm)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dĺžka šnúry (m)	98	43	24	15	11	8	6	4	3

SKLADOVANIE

12 mesiacov v originálnych uzavretých nádobách pri teplote 5 až 25°C.

BALENIE

310ml kartuše a 600ml salámy

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Informácie o bezpečnom používaní tohto produktu si nájdete v karte bezpečnostných údajov.

POZNÁMKA :

Informácie podané v tomto návode sú len základnými informáciami. Spotrebiteľ musí pred začatím práce skontrolovať zlučiteľnosť materiálov a pracovný postup. Naše výrobky sú vysoko kvalitné a nemôžu byť príčinou zlých výsledkov, ktoré boli spôsobené nesprávnym postupom užívateľa pri aplikácii tohto výrobku. V prípade neistoty, či pri dotazoch sa skontaktujte s naším informačným centrom.