

EMFIMASTIC S WHITE

POPIS

EMFIMASTIC S WHITE je jednozložkový acetóxný silikónový tmel na báze polysiloxanov, vplyvom vzdušnej vlhkosti vytvorí trvanlivý a elastický spoj.

EMFIMASTIC S WHITE je vodovzdorný, odolný vlhkosti, bežným chemikáliam a kvapalinám. Môže byť ľahko extrudovaný a odolný voči plesniam.

POUŽITIE

EMFIMASTIC S WHITE je špeciálne určený pre sanitu, konkrétne pre kúpeľne a kuchyne. EMFIMASTIC S WHITE umožňuje tesnenie väčšinu nepórovitých materiálov: sklo, hliník, smalt, keramika, sklenené tehly.

Ďalšie použitie produktu konzultujte s technikmi firmy EMFI Slovakia s.r.o.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad	Pasta
Farba	biela
Hustota pri 20°C	1
Obsah sušiny (EN 827)	>93%
Aplikačná teplota	5 až 40°C
Počiatok tuhnutia povrchu pri 23°C a 50% HR	16 až 4min
Konečná tvrdosť A (ISO 868-3s)	cca 19
Predĺženie pri pretrhnutí (ISO 8339)	cca 400%
Modul pri pretrhnutí (ISO 8339)	cca 1,3MPa
Teplotná odolnosť spoja	-40 až +140°C
UV odolnosť	veľmi dobrá

INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE

Príprava povrchu:

Povrch materiálov musí byť suchý, bez prachu a mastnoty prípadne iných cudzorodých látok, ktoré by mohli ovplyvniť efektivitu lepenia.

Ak je potrebné povrch očistiť, môžete použiť alkohol, metyletylketon (MEK), acetón alebo EMFICLEAN AL cloth.

Overte kompatibilitu rozpúšťadiel na použitý povrch. Ak je to nevyhnutné, obrúste kovové povrchy a očistite ich.

Pri používaní rozpúšťadiel zahaste prípadne odstráňte všetky možné zdroje zapálenia a riaďte sa pokynmi výrobcu.

Aplikácia:

EMFIMASTIC S WHITE aplikujte manuálnou alebo pneumatickou pištoľou.

Po nanosení tmelu odporúčame povrch upraviť pomocou navlhčenej špárovacej ihly alebo nožika.

Neaplikujte pri teplote nižšej ako je 5 °C. V chladnom počasí skladujte kartušu pred použitím



pri teplote približne 20°C.

Čistenie:

Nástroje môžu byť očistené s MEK, acetónom alebo EMFICLEAN AL cloth pred vytvrdnutím tmelu.

Po vytvrdnutí je brúsenie potrebné.

SPOTREBA

10 x 10mm spoj: 100ml/lineárny meter

5 x 5mm spoj: 25ml/lineárny meter

SKLADOVANIE

12 mesiacov v originálnych uzavretých nádobach pri teplote 5 až 25°C.

BALENIE

310ml kartuše

UPOZORNENIE

Nepoužívajte na akvária (v takom prípade použite EMFIMASTIC SILICONE VITRE).

Vzhľadom na to, že je kyslej povahy, vyhnite sa aplikácii na materiály, ktoré sú senzitívne na koróziu, alkálické podklady ako je betón a na plasty.

Povaha plastických hmôt je veľmi rôzna, odporúčame aby sa urobili testy vopred.

EMFIMASTIC S WHITE nie je pretierateľný.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Informácie o bezpečnom používaní tohto produktu si nájdete v karte bezpečnostných údajov.

POZNÁMKA :

Informácie podané v tomto návode sú len základnými informáciami. Spotrebiteľ musí pred začatím práce skontrolovať zlučiteľnosť materiálov a pracovný postup. Naše výrobky sú vysoko kvalitné a nemôžu byť príčinou zlých výsledkov, ktoré boli spôsobené nesprávnym postupom užívateľa pri aplikácii tohto výrobku. V prípade neistoty, či pri dotazoch sa skontaktujte s našim informačným centrom.