

ISOLEMFI 50105A MONO

jednozložkové polyuretánové lepidlo

ISOLEMFI 50105A MONO jednozložkové polyuretánové lepidlo tuhne pomocou vzdušnej vlhkosti

POUŽITIE: ■ je používané pre lepenie izolačných pien - extrudovaných alebo expandovaný polystýren, fenolové peny alebo panely z minerálnej vlny na plastické doštičky (s alebo bez ochranným štítom), vláknitý cement, oceľové listy pre výrobu panelov a termoizolačných panelov. Pre zložité materiály (galvanizovanú oceľ, surový hliník...) je potrebné urobiť testy pred začatím práce

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Farba	Červená
Viskozita Brookfield LVT/ hrot 1/30rpm	4 000 ± 1 000 mPa.s
Hustota pri 20°C	1,125 ± 0,010
Obsah sušiny (EN 827)	>99%
Otvorený čas pri 20°C	5 min*
Čas v lisu pri 20°C	25 min*
Čas v lisu pri 40°C	Medzi 4 a 10 min* súčasne s materiálmi
Konečné vytvrdnutie pri 20°C	5h*
Tepelná sila	31MJ/kg
Teplotná odolnosť	-40 ± +100°C
Čistič	EMFINET 683 pred vytvrdnutím

* v prípade vodnej hmly závisí od vrstvy lepidla

APLIKÁCIA

- ❖ Lepené plochy musia byť rovné, čisté, suché bez prachu a škvŕn a zbavené mastnoty, prípadne iných cudzorodých látok, ktoré by mohli ovplyvniť efektivitu lepenia.
- ❖ Lepidlo nanášame špachtlou, pištolou, valčekom alebo strojovo. Ak lepené spoje neobsahujú vlhkosť a sú nepórezne je nutné naniesť (nastriekať) vodnú hmlu v množstve 10 až 20g/m².
- ❖ Vytvrdzovací čas závisí od vlhkosti a teploty, preto je potrebné :
 - v prípade lepenia pod 20°C : čas lisovania je dlhší
 - v prípade lepenia nad 20°C : otvorený čas a konečný montážny čas nie je nadmerný

ČISTENIE: Nástroje môžu byť čistené s EMFINET 683 alebo MEK pred úplným vytvrdnutím lepidla. Po vytvrdnutí len mechanickým čistením

SPOTREBA: 100 až 150g/m² závisí od metódy aplikácie a lepeného materiálu

BALENIE: 5, 30 a 60kg kovové nádoby, 220kg kovový sud, 1 100kg kontajner

SKLADOVANIE: 9 mesiacov v uzavrtom originálnom balení pri teplote 10 až 25°C.

POZNÁMKA : Informácie podané v tomto návode sú len základnými informáciami. Spotrebiteľ musí pred začatím práce skontrolovať zlučiteľnosť materiálov a pracovný postup. Naše výrobky sú vysoko kvalitné a nemôžu byť príčinou zlých výsledkov, ktoré boli spôsobené nesprávnym postupom užívateľa pri aplikácii tohoto výrobku. V prípade neistoty, či pri dotazoch sa skontaktujte s našim informačným centrom.

EMFI SLOVAKIA s.r.o., SNP 129, 965 01 Žiar nad Hronom, Tel/Fax: 045 6725 420 , E-mail: obchod.ziar@emfi.sk

EMFI SLOVAKIA s.r.o., Pestovateľská 10, 823 68 Bratislava, Tel/Fax: 02 43 412 276, E-mail: obchod.bratislava@emfi.sk