

ISOLEMFİ 50119 A, B, C, D

jednozložkové polyuretánové expanzné lepidlo

ISOLEMFİ 50119 A, B, C, D jednozložkové polyuretánové expanzné lepidlo s plnivami bez rozpúšťadiel tuhnuce vlhkosťou

VLASTNOSTI:

- zvýšená protipožiarna odolnosť lepeného spoja
- bez rozpúšťadiel
- nemrznúce

POUŽITIE:

- určený pre lepenie tuhých izolačných pien (expandovaného a extrudovaného polystyrénu, fenolových a polyuretánových pien atď), minerálnej vlny na všetky typy podkladov ako sadrokartón, azbestocement, drevotrieska, kovy vrátane hliníka a plastov
- určený na výrobu priečok, sendvičových a termoizolačných panelov, skriňových nástavieb a karavanov, výroba zdvojených podláh, fasádnych obkladov ...

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báza:	jednozložkový polyuretán s plnivami, bez rozpúšťadiel
Sušina:	100%
Farba:	krémová
Hustota (pri 20 °C):	1,15 ± 0.04 g/cm ³
Viskozita (pri 20 °C):	9000 ± 1000 mPa.s (Brookfield, RV4-V = 10ot/min)
Mrazuvzdornosť:	nemrznúce, pri nízkych teplotách zvyšuje viskozitu, ktorá sa vracia do pôvodných hodnôt pri 20°C
Použitie tužidla:	tužidlo sa nepoužíva, lepidlo tuhne pomocou vlhkosti ktorá je obsiahnutá v lepenom materiáli, vo vzduchu, alebo pomocou nástreku vodnej hmly v množstve 10-15 g vody na 100 g lepidla
Riedidlo a čistič:	roztok EMFI 683 pred zaschnutím
Konzervácia aplikač. zariadenia:	roztok DOK (mezamol)
Nanášanie:	jednostranne špachtľou, valčekom, strojovo, pištoľou
Spotreba:	120 – 200g/m ² (podľa spôsobu aplikácie a lepeného materiálu)

	50119 A	50119 B	50119 C	50119 D
Otvorený čas	60 min	5 min		40 min
čas v lise pri 20°C	2-3 hod.	25 min		90 min
čas v lise pri 40°C	45 min	4 - 10 min		30 min
konečné vytvrdenie pri 20°C	24 hod	5hod		12 hod

APLIKÁCIA:

- ❖ Povrch musí byť rovný, čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepidlo naniesieme stierkou, valčekom alebo striekacou pištoľou (tryska 1,4 - 2,5) na jednu lepenú plochu, navlhčíme vodou a spoj ihneď stlačíme po celej ploche. Tlak musí byť dostatočný tak, aby lepené plochy boli počas schnutia v neustálom kontakte.
- ❖ Pri lepení neporéznych materiálov je nutné film lepidla po nanesení navlhčiť vodou v množstve 10-15 g vody na 100 g lepidla
- ❖ Po vytvrdnutí lepidla má lepený spoj výbornú odolnosť proti vlhkosti a teplote.

BALENIE: kovové obaly 8kg, 40kg, kovový sud 60 alebo 220kg, plastový kontajner 1100kg

SKLADOVANIE: 6 mesiacov v originálnom hermeticky uzatvorenom obale na chladnom mieste.

POZNÁMKA : Informácie podané v tomto návode sú len základnými informáciami. Spotrebiteľ musí pred začatím práce skontrolovať zlučiteľnosť materiálov a pracovný postup. Naše výrobky sú vysoko kvalitné a nemôžu byť príčinou zlých výsledkov, ktoré boli spôsobené nesprávnym postupom užívateľa pri aplikácii tohoto výrobku. V prípade neistoty, či pri dotazoch sa skontaktujte s našim informačným centrom.

EMFI SLOVAKIA s.r.o., SNP 129, 965 01 Žiar nad Hronom, Tel/Fax: 045 6725 420 , E-mail: obchod.ziar@emfi.sk

EMFI SLOVAKIA s.r.o., Pestovateľská 10, 823 68 Bratislava, Tel/Fax: 02 43 412 276, E-mail: obchod.bratislava@emfi.sk